

Osel Vinílico BS

ACABADO VINÍLICO ALTOS SÓLIDOS BASE SOLVENTE

Código 8480

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Osel Vinílico BS Acabado vinílico base solvente. Recubrimiento que forma una película, dura de alta de exposición en ambientes salinos, húmedos, resistencia mecánica y con una excelente resistencia a las condiciones con o sin salinidad y gases derivados de azufre, exposición a agua potable.

DATOS FISICOS

ACABADO	Mate
COLOR	Gris
ESPESOR PELICULA HUMEDA	6.0 a 9.0 mils sin diluir
ESPESOR PELICULA SECA	2 a 3 mils por capa
CAPAS	2 Capas mínimo
SOLIDOS VOLUMEN	29 +/-2 %
VOC	700 g/L
REND. TEORICO @1 mils	11.4 m ² /L
REND. TEORICO @3 mils	3.8 m ² /L
COMPONENTES	1
ADELGAZADOR	8490 Osel Lock/Cote
LIMPIADOR	8490 Osel Lock/Cote
TIEMPO SECADO TACTO	30 min @25°C
TIEMPO SECADO DURO	4.0 hs @25°C
TIEMPO RECUBRIR	2.0 hs @25°C
USO LIGERO	24 hs
INMERSIÓN	7 Días @25°C
RESISTENCIA TEMPERATURA	Continuo 70°C calor seco
ENVASE	18 litros
VIDA ALMACENAMIENTO	2 años fecha fabricación

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Requiere de una preparación de superficie;, limpia libre de contaminantes, que eviten una buena adherencia
Ver primarios recomendados.

EQUIPO RECOMENDADO.

BROCHA. Utilice una brocha sintética de cerdas naturales de buena calidad o compatible con los solventes, evite el brochado excesivo.

RODILLO. Use una cubierta de lana de buena calidad o una cubierta de rodillo compatible con los solventes de 3/8" de felpa.

AIRLESS. EQUIPO DE PULVERIZACION SIN AIRE.

RANGO DE BOMBA	RANGO SALIDA	MANGUERA FLUIDO
30:1	3.0 GPM	3/8"

PRESION DE FLUIDO	BOQUILLA	MALLA
2,100 A 2,300 psi.	0,017" a 0.025"	60

ADELGAZAMIENTO. Solo diluir con solvente Osel 8490-S y no exceder del 20%.

LIMPIEZA. Con solvente Osel 8490-S

MEZCLADO

Mezcle completamente durante 2 o 3 minutos de preferencia con una agitador neumático o eléctrico. No prepare más material del que pueda utilizar dentro de la vida útil del recubrimiento.

PRODUCTOS COMPATIBLES

8421 Osel VinilCoat BS Primario
8470 Osel Inozinc
8471 Osel Cote 667
8475 Osel Inozinc BC
8403 Osel Lock 485

Osel Vinílico BS

ACABADO VINÍLICO ALTOS SÓLIDOS BASE SOLVENTE

Código 8480

SEGURIDAD: Lea y siga todas las precauciones que se encuentran en la hoja de datos de este producto y en la hoja de datos de seguridad del material (Material Safety Data Sheet, MSDS) de este producto. Tenga las precauciones de seguridad profesionales habituales. Las personas hipersensibles deben usar vestimenta de protección, guantes y crema de protección en la cara, las manos y en todas las áreas expuestas.

VENTILACIÓN: Si se usa en áreas cerradas, debe haber circulación de aire completa durante la aplicación y después de esta, hasta que el recubrimiento esté curado. El sistema de ventilación debe tener la capacidad de evitar que la concentración de los vapores de solventes alcance el límite de explosión inferior para los solventes usados. Además de asegurarse de que haya la ventilación adecuada, todo el personal de aplicación debe usar respiradores adecuados. .

IMPORTANTE: Este producto contiene solventes inflamables. Manténgase alejado de las chispas y de las llamas abiertas. Todos los equipos e instalaciones eléctricos deben estar realizados y conectados a tierra de conformidad con el Código Nacional de Electricidad. En áreas donde exista peligro de explosión, se debe exigir que los trabajadores usen herramientas no ferrosas y calzado conductivo y que no produzca chispas.

Pinturas Osel, S.A. de C.V. asegura la calidad de este producto y el apego a las características aquí impresas garantizándolo contra defectos de fabricación. Pinturas Osel declina toda responsabilidad por el manejo, uso, almacenaje y resultados que se obtengan o daños de cualquier naturaleza que por él fuera causado ya que estas actividades están fuera de su alcance y control., tanto en rendimiento como en resultados, ya que no podemos hacernos responsables por operaciones fuera de nuestro